

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ГОСТ Р 56387-2018**



**Клей для плитки и керамогранита
FORMA STANDART 60**

Описание:

FORMA STANDART 60-сухая

строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками.

После затворения водой образует пластичную растворную смесь. Класс клея C0T.

Соответствует ГОСТ Р 56387-2018.

Область применения

FORMA STANDART 60 применяется для укладки керамической плитки форматом не более 600х600 мм на следующие основания:

- бетонные и железобетонные основания при условии, что они сухие и выдержанные;
- цементные стяжки;
- цементные, цементно-известковые штукатурки.
- Для облицовки стен и пола.
- Для внутренних работ в помещениях с любыми влажностными режимами.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации.

Предварительно основание необходимо очистить от пыли, грязи, жиров и других веществ, снижающих адгезию. Удалить непрочные участки поверхности



и отслоения. Впитывающие основания обработать грунтовочным составом. Сильновпитывающие основания загрунтовать дважды.

Приготовление растворной смеси

Отмерить 5,0-5,75 л чистой воды (температурой 15-20°C), засыпать 25 кг (мешок) смеси и перемешать механическим способом до получения однородной консистенции. Повторно перемешать через 10 минут. После повторного перемешивания смесь готова к применению.

Выполнение работ

Клеевую растворную смесь равномерно нанести на подготовленное основание и разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку на поверхность. Плитка укладывается на поверхность вдавливанием с поворотным движением. Клеевую растворную смесь следует нанести на площадь, которую можно облицовывать плиткой в течение 10 минут. Время коррекции плитки составляет 10 минут. При укладке плитки большого размера (300х300 мм и более) следует дополнительно наносить растворную смесь и на монтажную поверхность плитки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В расчет не включены потери растворной смеси, способы нанесения клеевой смеси, уровень профессионализма исполнителя работ, а также случаи комбинированного нанесения смеси (нанесение смеси и на монтажную сторону плитки). Облицовку поверхностей необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330-2017.

Очистка инструмента

Инструмент очищается водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

Техника безопасности

Лица, занятые в производстве работ со смесями должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 25 кг. Хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, на поддонах. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Свойства

- Для керамической плитки на стены и пол
- Для внутренних работ в помещениях с любыми влажностными режимами
- Экономичный
- Влагостойкий
- Для внутренних работ в помещениях с любыми влажностными режимами
- Возможность применения для укладки керамогранита внутри помещения



Технические характеристики

Наименование показателя	Нормируемые значения
Наибольшая крупность заполнителя	0,63 мм
Расход материала при использовании	1,1-4,4 кг/ м ²
Количество воды затворения: на 25 кг смеси	5,75 - 6,5 л
Водоудерживающая способность, не менее	98%
Время использования растворной смеси, не менее	4 ч
Стойкость к сползанию	0,5 мм
Открытое время работы	10 мин
Время коррекции плитки	10 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее	0,5 МПа
Прочность клевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, не менее	0,5 МПа
Возможность хождения по облицованной поверхности, через	72 ч
Затирка швов, через	48 ч
Температура применения	От +5 С

Клей для керамической и керамогранитной плитки FORMA STANDART 60